

ハイテックス<sup>TM</sup>テープ

# 難燃テープ FR-10-WH

用途：工事現場や工場内の防災・難燃シートの固定用



建設技術展  
2020 近畿  
審査委員特別賞  
受賞

規格：50mm幅×25m巻  
入数：30巻入

## 現場火災のリスク低減に!



自己消火性  
燃えにくい

ノンハロゲン系  
難燃剤使用

簡単に  
手で切れる



▲ 試験動画

### 燃焼性能試験

※写真は燃焼性試験の一例であり、性能を保証するものではありません。

燃焼性試験(自社法評価)  
(防災シート+各種テープ)  
※試験片 角度 45°  
※赤枠=燃焼試験後



テープ種類


FR-10-WH (PEクロス)

Y-09-GR (PEクロス)

布テープ

酸素濃度 26%環境下での  
燃焼比較(自社法評価)  
(テープ単体)  
※酸素濃度設定 26%  
※着火 20秒後

自己消火



自己消火性

○

×

×

試験項目	測定値
厚み	0.21 mm
SUS板粘着力	10N / 25mm
SUS板保持力	0.5 mm
引張強度	300N / 50mm
酸素指数	26

※本データは参考値であり、保証値ではありません。

【ご使用上の注意】

- 製造時に、シリコンを使用しております。ご注意ください。
- 本テープは自己消火性を有しますが、火災を消火する機能はありません。
- 被着体の種類や燃焼条件によっては、効果を得られない場合がございます。
- 被着体との適合性をご確認の上、ご使用ください。
- テープは直射日光や高温・高湿を避け、涼しい場所で保管してください。
- 被着体表面のホコリ・油分・水分は、十分に取除いてください。
- 皮膚に炎症を起こす場合がありますので、人体には直接貼らないでください。
- 電気を絶縁する機能はありません。

### 使用例



階段の養生に



資材置き場の養生に



柱・ポールの養生に

ダイヤテックス株式会社 <https://www.diatex.co.jp>

本社：東京都千代田区神田紺屋町7 神田システムビル5F TEL:03-3254-3222(直)

大阪支店：大阪府中央区今橋2-3-16 MID今橋ビル7F TEL:06-6222-8580(代)