

屋外での養生で糊が残りにくい!

ハイテックTMテープ

屋外養生用 M-08-SW



サイズ:
・50mm幅×50m巻(30巻入)
・50mm幅×25m巻(30巻入)

特徴



紫外線対策

屋外での養生用
(紫外線対策品)



特注幅対応可

特注幅対応可能
小ロットから対応可能



手切れOK

手切れ性があり
作業性良好

物性

厚さ (mm)	SUS板粘着力 (N/25mm)	SUS板保持力 (ズレmm)	引張強度 (N/50mm)	引張伸度 (%)
0.17	8	0.1	260	17

本データは参考値であり、保証値ではありません。

耐候性試験

[試験条件]

- ・QUV試験法(200時間)を実施後再剥離性試験
- ※剥離方法:手剥離(低速)
- 被着体:銅板

屋外
養生テープ

糊残りなし


当社品
養生テープ

糊残り+テープ破断


本試験結果は一例です。

使用例


鉄鋼養生



フランジ養生



屋外養生



使用上のご注意

- 当社品『養生テープ』に比べ耐候性に優れますが、耐久期間を保証するものではありません。
- 梱包用や電気絶縁用には使用しないで下さい。
- 白木、無垢材、塩ビ、壁紙等表面強度の弱い材料には使用しないで下さい。
- 貼る面のホコリ、油分、水分は十分拭取って下さい。
- 直射日光や高温な場所を避け、涼しい場所で保管してください。

ダイヤテックス株式会社

本社 〒101-0035 東京都千代田区神田紺屋町7番地 神田システムビル5F
☎ 03(3254)3222(直) FAX 03(3254)8841
大阪支店 〒541-0042 大阪市中央区今橋2丁目3番16号 JMFビル今橋01 7F
☎ 06(6222)8580(代) FAX 06(6222)8571

URL <https://www.diatex.co.jp/>